

بررسی موضوعی مواد و فرآیند آهار

پلیمرهای وینیل استات (بخش دوم)

ترجمه و تألیف: مهندس خشایار مهاجر شجاعی

امولسیون حاصله در حدود ۷ تنظیم می‌گردد. این ماده به طور وسیع در تولید پلیمرهای وینیل استاتی استفاده می‌شود. در این راستا خصوصیات شیمیایی PVA از طریق فرآیند کوپلیمریزاسیون ماده (مونومر) مذکور اصلاح می‌شود. حال اگر کومونومرهای به کار رفته دارای گروههای اسید کربوکسیلیک و یا اسید سولفوریک باشند، کوپلیمر حاصله از قابلیت اتحال در محلول های رقیق بازی و یا آمونیاک برخوردار می‌گردد. در این راستا کوپلیمرها از سازگاری بهتری با فلزات (در مقایسه با هموپلیمرها و یا کوپلیمرهای خنثی) برخوردار بوده که این نیز ناشی از واکنش میان گروههای اسیدی و سطوح فلزی است.

برخوردار بوده که این نیز ناشی از واکنش بسیاری از خصوصیات PVA و امولسیون های کوپلیمری مختلف، با توجه به خصوصیات پلیمرهای خالص محتوی سنجیده شده، در این میان عواملی چون حالت (فاز) محلول و محتویات موجود در آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. مقدار وزن مخصوص برای تمام امولسیون های پلیمری موجود در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد کومونومرهای و نسبت های ترکیبی شان می باشد.

استاتی بوده که این نیز وابسته به ماهیت خصوصیات شیمیایی پلی وینیل استات از ساختار مولکولی PVA می باشد و در اثر هیدرولیز اسیدی و بازی PVA، PVA و اسید استیک یا استات های بازی تولید می شود. PVA به صورت تجاری، از واکنش دادن استرهای کاتالیز شده با مثانول متیل استات تولید می شود که از

در تهیه مواد رزینی مانند PVA، از یک سری مواد تعاوینی مانند Plasticizer (روان کننده ها)، سفت کننده ها، حلال ها، رنگدانه ها و بسیاری از رنگ های استفاده شده و در استفاده از این مواد می باشد. در حدود ۱/۱ بوده، و رسوبات مونومری حاصله که بوی مطبوعی دارد و از ثبات کافی در برابر عوامل مختلف از قبیل دمکس بخار و غیره برخوردار داشته تا بتوان مواد رزینی با خواص بهینه تولید نمود.

از Plasticizer (روان کننده ها) جهت ایجاد قابلیت اتحال پذیری در فیلم های خشک شده استفاده می شود. ماده تعاوینی مذکور عموماً قبل از

نتایج طیف سنجی NMR در مورد پلی وینیل استات (PVA) موجود در محلول تتراکلرید کربن در دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد نمایانگر وجود جذب در طول موج ۴/۸۶۵ از پروتون متنی می باشد. جذب های صورت گرفته (پیک های موجود) در طول موج های ۵۱/۹۸، ۵۱/۹۶ و ۵۱/۹۴ مربوط به رزونانس های ایزوتاکتیک، هتروتاکتیک و سیندیوتاکتیک گروه های عاملی متیل استاتی و پیک های جذب واقع در طول موج ۵۱/۷۸ مربوط به گروه های متیلن می شود.

تهیه شده از طریق پلیمریزاسیون به PVA روشن رادیکال آزاد به صورت اتاکتیک و غیر کریستالی (غیر بلوری) می باشد. طیف سنجی NMR کوپلیمرهای اتیلن وینیل استات از روای فوق الذکر تبعیت می نماید.

طیف سنجی IR تهیه شده از کوپلیمرهای وینیل استات مستقل از هموپلیمرهای وینیل استاتی بوده که این نیز وابسته به ماهیت خصوصیات شیمیایی پلی وینیل استات ها (PVA) وابسته به استرهای آلیفاتیک موجود در ساختار مولکولی PVA می باشد و در اثر هیدرولیز اسیدی و بازی PVA، PVA و اسید استیک یا استات های بازی تولید می شود. PVA به صورت تجاری، از واکنش دادن استرهای کاتالیز شده با مثانول متیل استات تولید می شود که از

مونومری موجود دارای قابلیت کوپلیمره شدن با وینیل استات به روش امولسیون بوده، از جمله کومونومرهای دارای قابلیت کوپلیمره شدن با وینیل استات می‌توان به اتیلن، دی‌متیل مالنات، وینیل لورات و ... اشاره نمود. وینیل هیدروژن مالنات و وینیل هیدروژن فرمات به عنوان کومونومر عمل نموده و دارای قابلیت کوپلیمره شدن با وینیل استات می‌باشد.

از کومونومرهای خنثی جهت کاهش در میزان دمای شکنندگی و ترد شدن پلیمرها استفاده شده، در بسیاری از موارد کاربردی نیاز به ایجاد انعطاف پذیری در پلی وینیل استات می‌باشد. از مونومرهای حاوی گروه‌های اسیدی جهت ایجاد کوپلیمرهای محلول در مواد قلیایی استفاده شده، از جمله محلول‌های قلیایی می‌توان به محلول آمونیاک اشاره نمود. جهت افزایش در میزان نرمی و انعطاف پذیری کوپلیمرهای وینیل استات از مواد پلاستیسایزر استفاده شده، از جمله پلاستیزرهای مورد استفاده می‌توان به دی‌بوتیل فتالات، تری کرسیل فسفات اشاره نمود.

ایجاد حالت پلاستیکی و قابلیت انعطاف پذیری در فیلم‌های حاصل از کوپلیمرهای وینیل استاتی به وسیله عملیات کوپلیمریزاسیون و یا به واسطه مواد افزودنی بهبود یافته که این نیز دارای تأثیر بسزایی در کیفیت آهار می‌باشد.

میزان تسهیل در آمیزش و خصوصیات ترکنندگی امولسیون‌های پلیمری مرتبط با درجه نرمی و ماهیت شیمیایی پلاستیسایزرهای داشته، از جمله کومونومرهای دارای قابلیت شکل پذیری می‌توان به اتیلن اشاره نمود. کوپلیمریزاسیون وینیل استات یا اتیلن منجر به ایجاد کوپلیمرهایی دارای قابلیت شکل پذیری مطلوب می‌گردد.

فرآیندهای پلیمریزاسیون
به طور کلی، استات وینیل به روش‌های مختلف همچون روش‌های bulk، محلول، سوسپانسیون و امولسیون پلیمریزه شده و PVC تولید می‌شود. بیش از ۹۰٪ از رزین‌های پلیمری بر پایه وینیل استات به روش امولسیون از مونومرو وینیل استات کوپلیمر عمل نموده و دارای قابلیت کوپلیمره شدن با وینیل استات می‌باشد.

تحقیقات زیادی به منظور تفسیر تکنولوژی مذکور انجام شده و دستورالعمل‌ها و روش‌های تهیه به طور مبسوط در بروشورهای مربوط به نحوه تولید مواد مونومری توضیح داده شده است. امولسیون حاصله عموماً به صورت محلول‌های شیری رنگ حاوی ۵۵٪ وزنی پلی وینیل استات بوده، محلول یا امولسیون حاصله حاوی موادی چون آب و مقادیر ناچیز ترکنده یا کلوئیدهای پشتیبانی می‌باشد. از جمله مزیت‌های مربوط به استفاده مواد مذکور می‌توان به عدم نیاز به مواد پلاستیسایزر استفاده شده، از جمله پلاستیزرهای مورد استفاده می‌توان به دی‌بوتیل فتالات، تری کرسیل فسفات اشاره نمود.

امولسیون‌ها حاوی مقدار زیادی مواد جامد دارای سیالیت مطلوب بوده، میزان ویسکوزیته امولسیون‌ها مستقل از وزن مولکولی رزین می‌باشد. در دستورالعمل تهیه امولسیون از مواد چون مونومر، آب، مواد کلوئیدی محافظه یا سطح فعال، آغازگر، بافر و تنظیم کننده وزن مولکولی استفاده می‌شود.

◀ **شکل گیری فرمول نهایی به محلول رزینی حاصل اضافه نمی‌شود.** در این میان حضور ماده تعارنی مذکور منجر به تأثیر منفی بر ثبات پلیمرهای رزینی به خصوص در هوای سرد می‌شود.

در سطوح حاوی محلول‌های امولسیونی، حرارت دهی منجر به تبخیر آب و نتیجتاً متخلخل شدن سطوح می‌شود. اتصال ذرات به یکدیگر و به هم پیوسته شدن ذرات منجر به ایجاد پوشش‌های پیوسته و با ثبات می‌گردد. از جمله تأثیرات دیگر مواد روان‌کننده می‌توان به بهبود شفافیت و مقاومت فیلم‌های حاصله در برابر آب اشاره نمود. فیلم‌های امولسیونی حاوی پلی وینیل الکل در اثر تماس با آب به حالت امولسیونی درآمده و تنها محلول‌های حاوی مقادیر نسبتاً زیاد روان‌کننده و یا حلal به حالت امولسیونی اولیه برنمی‌گردند. فیلم‌های روان شده از ثبات بالا و انعطاف پذیری مطلوب در دماهای عادی برخوردارند. عواملی همچون نور، اکسیژن، کلر، محلول‌های رقیق اسیدی، بازی و نمک‌ها فاقد تأثیر بر فیلم‌های PVA می‌باشند، اما عواملی مانند مواد روغنی، چربی‌ها، واکس‌ها و گریس‌های دارای تأثیر بسزایی بر کیفیت فیلم‌های حاصله دارند. حلal‌هایی از قبیل استون، الکل، اتیل استات، بنزن و تولوئن منجر به انحلال و یا تورم این فیلم‌ها می‌شوند. از جمله خواص ویژه و مهم فیلم PVA قابلیت نفوذ بخار آب به آنهاست. نفوذ بخار به داخل فیلم PVC باعث قرارگیری یا اتصال بهتر فیلم بر روی سطوح مرطوب همراه با حبس رطوبت گذرنده از فیلم (بدون کنده شدن و یا اطبله کردن فیلم‌های PVC) می‌گردد. با توجه به محاسبات انجام شده، میزان نفوذ بخار آب در فیلم‌هایی به ضخامت ۰/۰۲۵ میلیمتر در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد برابر $2/1 \text{ Gr/hm}^2$ می‌باشد.