

اندازه‌گیری کشش نخ در بافندگی با استفاده از حسگر غیر تماسی

سید عباس میر جلیلی¹، فرهاد ثنائی^{2*}

1- دانشگاه یزد، دانشکده نساجی، یزد، ایران.
 email: sanaei_tex@yahoo.com -*2


چکیده

برای اندازه‌گیری کشش نخ از کشش‌سنجها استفاده می‌شود که عمدتاً به صورت کشش‌سنجهای تماسی می‌باشند. در کشش‌سنجهای نوع تماسی بدلیل تماس مستقیم نخ با حسگر کشش‌سنج و اعمال کشش اضافی به نخ، مقدار عددی کشش نخ اندازه‌گیری شده، از دقت کافی برخوردار نبوده و دارای خطا می‌باشد. در مقاله حاضر، یک نوع کشش‌سنج معرفی شده که قادر است کشش نخ را توسط یک حسگر غیر تماسی اندازه‌گیری کند. اصول کار این کشش‌سنج بر پایه ارتعاشات مکانیکی می‌باشد. در این نوع کشش‌سنج با اندازه‌گیری فرکانسهای طبیعی نخ، می‌توان مقدار کشش ثابت در نخ را در حالت‌های استاتیکی و دینامیکی اندازه‌گیری نمود. در این مقاله عملکرد کشش‌سنج غیرتماسی در حالت استاتیکی و تاثیر متغییرهای مختلف روی آن، مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه و بررسی مقادیر تئوری با نتایج آزمایشگاهی، دیده شده است که دقت عملکرد کشش‌سنج غیر تماسی، بالای 95٪ می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: کشش نخ، کشش‌سنج غیر تماسی، نخ مرتعش، فرکانس طبیعی نخ.

1- مقدمه

کشش اعمال شده به نخ، در بیشتر فرآیندهای تولیدی نساجی اعم از بافندگی، نقش عمده‌ای را دارد که مستقیماً در کیفیت منسوجات اثرگذار است. اندازه‌گیری کشش نخ در بافندگی، یکی از فاکتورهای مهم کنترلی است که در بازده ماشین‌آلات سهم عمده‌ای را داراست. با اندازه‌گیری و کنترل دقیق کشش نخ سرعت ماشینهای بافندگی حداقل 30٪ افزایش می‌یابد [1]. کشش-سنجها و حسگرهای گوناگونی برای اندازه‌گیری کشش نخ در نساجی ارائه شده است ولی اکثر کشش‌سنجها دارای حسگری با تماس مستقیم با نخ می‌باشند. که مشکلاتی اعم از سایش نخ و افزایش پرزینگی و تغییر تاب را پی دارد [2]. کشش‌سنجهای غیرتماسی، قادر هستند بدون اعمال کشش اضافی در نخ و تغییر در تاب و ساختمان نخ، کشش نخ را اندازه‌گیری نمایند [3]. این مقاله، یک نوع کشش‌سنج را برای اندازه‌گیری کشش نخهای تار در بافندگی را معرفی می‌کند. این کشش‌سنج قادر است با یک حسگر نوری که به صورت غیر تماسی فرکانس ارتعاشات آزاد نخ را حس می‌کند، نیروی کشش ثابت اعمال شده به نخ تار را بر آورد کند (شکل 1).




شکل 1. کشش‌سنج غیر تماسی با حسگر نوری

در این مقاله، ابتدا رابطه فرکانس طبیعی نخ با کشش اعمال شده به نخ را با استفاده از معادله موج در نخ مرتعش را بدست می‌آوریم. سپس با مطالعه عددی، مقادیر فرکانس طبیعی نخ را برای کشش اعمال شده بدست می‌آوریم. در مرحله آخر، مقادیر بدست آمده از مطالعه عددی را با روش آزمایشگاهی، در حالت استاتیکی مقایسه می‌نماییم.

2- روابط ریاضی

برای اندازه‌گیری کشش نخ به روش غیر تماسی، ارتعاشات آزاد نخ را مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای این منظور، یک موج عرضی در نخ مرتعش تحت کشش را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. با توجه به شکل 2، هنگامی که جزء dx نخ به اندازه y از موقعیت اولیه خود جابجا می‌شود.



شکل 2. تغییر مکان یک موج عرضی در سیم مرتعش تحت کشش

نیروی کشش T_y اعمال شده به نخ، باعث برگشت نخ به حالت اولیه می‌شود که از رابطه 1 بدست آید:

$$T_y = T \sin \alpha - T \sin(\alpha + d\alpha) \quad (1)$$

α زاویه بین محور x و محور y می‌باشد. بنابراین:

$$\tan \alpha = \frac{\partial y}{\partial x} \quad (2)$$

به علت کوچک بودن y می‌توان نوشت: $\alpha = \sin \alpha = \tan \alpha$ پس از رابطه 2 داریم:

$$d\alpha = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \quad (3)$$

و از رابطه 1 می‌توان نوشت:

$$T_y = -T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \quad (4)$$

جزء dx نخ برابر است با:

$$dm = \rho' q dx \quad (5)$$

در اینجا q = مساحت سطح مقطع، ρ' = جرم مخصوص نخ می‌باشد و از معادله حرکت داریم:

$$dm = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -T_y \quad (6)$$

با استفاده از 4 و 5 معادله حرکت را بدست می‌آوریم:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{r}{p'q} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad (7)$$


با فرض کردن $y(x, t) = f(x) \cos \omega t$ و با قرار دادن $p = p'q$ میتوان معادله فرکانس اولیه (پایه) نخ را با کشش نخ نوشت:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{F}{p}} \quad (8)$$

با استفاده از رابطه (8) می توان با بدست آوردن فرکانس طبیعی نخ، ارتباط بین هر یک از متغیرهای طول (m)، چگالی (Kg/m) و کشش نخ (N) را با فرکانس طبیعی نخ (Hz) را بدست آورد.

4- بخش تجربی

در این نوع کشش سنج غیر تماسی، حسگر بکار رفته از یک فیبر نوری با قطر 0/9 میلیمتر و یک تقویت کننده سرعت بالا تشکیل شده است. با یک میکرو کنترلر AVR سیگنال دریافتی پردازش شده و فرکانس طبیعی نخ نمایش داده می شود. سپس با استفاده از نرم افزار کشش سنج نیروی کشش اعمال شده به نخ محاسبه می شود. در این مقاله، فقط فرکانس اول (پایه) نخها، تحت بررسی قرار گرفته است. برای آزمایش در حالت استاتیکی، یک سر نخها ثابت و به سر دیگر نخها یک وزنه آویزان شد (شکل 3). سپس حسگر در فاصله L قرار داده شد و نخ تحت ارتعاش قرار گرفت و با برآورد فرکانس نخ مرتعش، کشش نخ محاسبه گردید.



شکل 3. نخ تحت کشش در حالت استاتیکی

در این آزمایش، از دو نوع نخ نایلونی و پلی استری برای اندازه گیری فرکانس طبیعی نخ و برآورد نیروی کششی استفاده شد. برای آزمایش، از نخ نایلونی تک فیلامنتی در یک طول ثابت 0/5 متری استفاده گردید که یک سر نخ ثابت و از سر دیگر آن وزنه 4 نیوتنی آویزان بود. با استفاده از کشش سنج غیر تماسی آزمایش با قطرهای مختلف انجام گرفت که در جدول 1 آورده شده است. لازم به ذکر است که شرایط برای تمام نخها ثابت نگه داشته شد و فقط قطر نخ متغییر بود. در این جدول فرکانس طبیعی محاسبه شده در حالت‌های تئوری و عملی نشان داده شده است. با مقایسه مقادیر بدست آمده با مقادیر تئوری، مشاهده می‌گردد که دقت عملکرد کشش سنج بالای 95٪ می‌باشد. همچنین، آزمایش برای نخ پلی استر منقطع دو لا با نمره نخ Ne 40/2 در طول 1 متری تحت وزنه های اعمال شده متفاوت، انجام شد که نتایج آن در جدول شماره 2 آورده شده است. در این آزمایش با اعمال وزنه های مختلف در طول ثابت و قطر یکسان فرکانس طبیعی و نیروی کشش نخ در حالت‌های تئوری و عملی با هم مورد مقایسه قرار گرفته است. همانطور که از اختلاف بین مقادیر تجربی و تئوری ملاحظه می گردد، دقت عملکرد ستگاه در قطر های زیر 0/2

میلیمتر پایین می باشد.


جدول 1. فرکانسهای طبیعی نخ نایلون با قطرهای مختلف در حالت‌های تئوری و عملی در طول 0/5 متر و کشش 4 نیوتن.

نایلون	قطر (میلیمتر)	فرکانس تئوری (هرتز)	فرکانس تجربی (هرتز)
	0/3	220/56	219
0/4	165/42	163/5	
0/5	132/33	132	
0/6	110/27	109	
1	66/16	64	


جدول 2. فرکانسهای طبیعی نخ پلی‌استر با وزنه‌های مختلف در حالت‌های تئوری و عملی در طول 1 متر و نمره نخ Ne 40/2

پلی استر	کشش اعمال شده (نیوتن)	فرکانس تئوری (هرتز)	فرکانس تجربی (هرتز)
	1/5	111/61	84
2	128/88	92/5	
2/5	144/09	115	

با استفاده از مقادیر بدست آمده میتوان ارتباط بین فرکانس طبیعی نخ با کشش نخ و همچنین ارتباط بین متغیرهای موثر با فرکانس طبیعی نخ را با استفاده از رگرسیون خطی نمایش داد. در شکل‌های 4 و 5 این نمودارها نشان داده شده‌اند.



شکل 4. نمودار ارتباط بین فرکانس طبیعی با کشش نخ را در نخ تک فیلامنت نایلون با قطر 0/3 میلیمتر و به طول 1 متر را در حالت استاتیکی نمایش می دهد.



شکل 5. نمودار ارتباط بین فرکانس طبیعی نخ با طول نخ تحت آزمایش را تحت نیروی کشش 4 نیوتنی، برای نخ تک فیلامنت نایلون 0/3 میلیمتری را نشان می دهد.

5- نتیجه گیری

در این مقاله یک نوع دستگاه کشش سنج با حسگر غیر تماسی معرفی شد که عملکرد آن بر پایه ارتعاشات مکانیکی می باشد. با سنجش فرکانس طبیعی نخ مرتعش، کشش ثابت نخ برای دو نوع نخ نایلونی و پلی استری مورد محاسبه قرار گرفت.

با مقایسه نتایج محاسبه شده از روابط تئوری و نتایج عملی بدست آمده از کشش‌سنج در حالت استاتیکی، مشاهده گردید که عملکرد این کشش‌سنج در نخهای با از مواد جرم مخصوص بالا و قطرهای بالای 0/2 میلیمتر، با دقت بالای 95٪ می‌باشد. همچنین ارتباط و تاثیر متغیرهای مختلف بر روی فرکانس طبیعی اندازه‌گیری شده، مشخص گردید. با استفاده از کشش‌سنج غیر تماسی می‌توان کشش انواع مختلف رشته‌های صنعتی اعم از سیمها را نیز اندازه‌گیری نمود. دقت مطلوب در عملکرد کشش‌سنج غیر تماسی و سرعت بالای حسگر آن و همچنین انتقال سریع داده‌ها به رایانه، استفاده از این کشش‌سنج را در سیستمهای کنترلی ماشینهای مدرن ممکن می‌سازد.

6- مراجع

1. Niederer, K., "Achieving Tension Control in Yarn Processing", International Fibre Journal, Quality Control Instrumentation, pp.46-52, October 2000.
2. International Patent Application no. PCT/GB/2004/004308 .Tension Measurement., May 2005.
3. Vanijvongse P., "The evaluation of a novel non-contact yarn tension measuring instrument", M.Sc.Dissertation, University of Leeds, September 2003